

# OSMO BEVEELT AAN

## AANBEVELINGEN VOOR HOUTSOORTEN

HOUT	HOUT HARD- WAX-OLIE ORIGINAL	HARD- WAX-OLIE RAPID	HARD- WAX-OLIE 2K PURE	BLANKE WAS	HARD- WAX-OLIE FARBIG	OLIE- BEITS	HARD- WAX-OLIE EFFECT NATURAL	HARD- WAX-OLIE EFFECT GOLD/ SILVER	DECORWAS
Esdoorn	+	+	+	o	+	o	+	-	o
Afromosia	-	-	+	+	-	-	-	-	-
Akazia	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+	o	+ <sup>1)</sup>	+	-	o	+ <sup>1)</sup>
Bamboe	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+	o	-	-	+ <sup>1)</sup>	-	-
Berken	+	+	+	o	+	+	+	-	+
Peren	+	+	+	o	+	+	o	-	+
Beuken	+	+	+	o	+	+	+	-	o
Afzelia	-	-	+	+	-	-	-	-	-
Eiken	+	+	+	o	+	+	+	o	+
Eiken, gerookt	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+	o	+ <sup>1)</sup>	+	-	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>
Els	+	+	+	o	+	+	+	-	+
Essen	+	+	+	o	+	+	+	o	+
Eukalyptus	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+	o	+ <sup>1)</sup>	o	-	-	o
Spar / Den	+	+	+	o	+	+	+	-	+
Iep	-	-	+	+	-	-	-	-	-
Jarrah	+	+	+	o	+	+	-	+	+
Jatoba	-	-	+	+	-	-	-	-	-
Kambala / Iroko	-	-	+	+	-	-	-	-	-
Kempas	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+	o	+ <sup>1)</sup>	o	-	+ <sup>1)</sup>	o
Vuren	+	+	+	o	+	+	+	-	+
Kersen	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+	o	+ <sup>1)</sup>	-	-	-	-
Kurk	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+	o	+ <sup>1)</sup>	+	+ <sup>1)</sup>	-	+ <sup>1)</sup>
Lariks	+	+	+	o	+	+	+	-	+
Mahonie	-	-	+	+	-	-	-	-	-
Merbau	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	o	-	-	o
Noten Amerikaans	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+	o	+ <sup>1)</sup>	o	-	-	o
Noten Braziliaans	-	-	+	+	-	-	-	-	-
Olijf	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+	+	+ <sup>1)</sup>	-	-	-	-
OSB geschuurd	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	-	o	+ <sup>1)</sup>	+	+ <sup>1)</sup>	-	+ <sup>1)</sup>
Pallisander	-	-	+	+	-	-	-	-	-
Amerikaans grenen	+	+	+	o	+	+	+	-	+
Robina	+	+	+	o	+	+	+	o	+
Teak	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+	o	+ <sup>1)</sup>	+	-	o	+ <sup>1)</sup>
Tigerwood	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+	o	-	-	-	-	-
Olm	+	+	+	o	+	+	-	-	+
Walnoot	+ <sup>1)</sup>	+ <sup>1)</sup>	+	o	+ <sup>1)</sup>	+	-	-	o
Wengé	-	-		+	-		-	-	-

+ aanbevolen  
+ 1) letten op een bijzonder dunne laag  
o mogelijk  
- niet aanbevolen

### **KAN IK MIJN HOUTEN VLOER OOK MET EEN ANDERE KLEUR AFWERKEN?**

Ja, met Osmo gekleurde Hardwax-Olie of met Osmo decorwas. Breng de afwerklaag aan met een vloerborstel, roller of kwast en laat deze enkele minuten inwerken. Verwijder overtollig product met een pluisvrije katoendoek door in de nerfrichting van het hout de wrijven. Laat de vloer bij een goede ventilatie een nacht drogen en breng dan een toplaag met kleurloze Osmo Hardwax-Olie aan.

### **HOE BEREID IK MIJN HOUTEN VLOER VOOR OP EEN AFWERKING?**

Het te bewerken oppervlak moet (met de houtnerfrichting mee) geschuurd worden met korrel. Alle krassen en oneffenheden moeten voorzichtig geëgaliseerd worden.

### **WAT GEBEURT ER ALS EEN DEEL VAN MIJN OPPERVLAK BESCHADIGD IS?**

Beschadigde plekken kunnen geschuurd worden en - in tegenstelling tot veel conventionele lakken - met Osmo-producten kan het beschadigde deel eenvoudig opnieuw worden behandeld (zie pagina's 26 - 27)

### **MOET IK TUSSEN HET AANBRENGEN VAN DE LAGEN OPNIEUW SCHUREN?**

De houten oppervlak moet in ieder geval tussentijds getest worden. Soms is het nodig om voor de tweede maal te schuren.

### **WAAR MOET IK OP LETTEN BIJ EEN HARDHOUTEN VLOER?**

Sommige hardhoutsoorten zoals Jatoba en Wengé kunnen door hun hardheid slechts weinig materiaal opnemen. Daarom bevelen wij een kleurloze behandeling met de eenvoudig opneembare Osmo Blanke was aan, die speciaal ontwikkeld is voor dit hout en diep in het materiaal in dringt.

### **WAT GEBEURD ER ALS IK TEVEEL PRODUCT HEB AANGEBRACHT OP DE HOUTEN VLOER?**

Als u teveel Hardwax-Olie aan heeft gebracht, wordt de droogtijd wezenlijk langer. In dit geval is het van belang te zorgen voor een goede ventilatie. Open ramen en deuren, waardoor de laklaag door natuurlijke oxidatie sneller droogt. Als daarbij oppervlaktebeschadigingen optreden, behandeld deze dan zoals bovenstaand beschreven.

### **WAT GEBEURD ER ALS IK TE WEINIG PRODUCT HEB AANGEBRACHT OP DE HOUTEN VLOER?**

Als u te weinig hardwax-olie aanbrengt, kunnen watervlekken ontstaan en kan het hout er mat en/of droog uit zien. Het is het beste om dan in ieder geval een extra dunne laag Osmo hardwax-olie aan te brengen.

### **KUNNEN DE KLEUREN VAN DE OSMO PRODUCTEN ONDERLING GEMENGD WORDEN?**

Ja, de kleuren in de verschillende productgroepen zijn in elke verhouding met elkaar te mengen. De kleuren van Osmo Decorwas zijn bijvoorbeeld te mengen met elkaar, om zo een grote verscheidenheid aan kleuren te krijgen.

### **WANNEER IS HET OPPERVLAK DROOG?**

De meeste Osmo producten drogen in 8 tot 10 uur. De oppervlak droogt door oxidatie en absorptie. Een goede ventilatie is daarbij te

allen tijde van belang.

### **WANNEER IS DE HOUTEN VLOER WEER BEGAANBAAR C.Q. BELASTBAAR?**

In de regel is de houten vloer één dag (24 uur) nadat de toplaag is aangebracht weer begaanbaar. Daarbij moet wel gelet worden op de droogheid van de toplaag. Compleet gedroogd is het oppervlak in ca. 14 dagen. Daarom kunnen tapijten pas na 2 - 3 weken op de houten vloer worden gelegd.

### **MOET EEN HOUTEN VLOER DIE BEHANDELT IS MET HARDWAX-OLIE GEPOLIJST WORDEN?**

Nee, een nabehandeling van de houten vloer is niet nodig. Het oppervlak kan na grondige droging wel met de discmachine (witte pad) gepolijst worden. Als een hogere glansgraad gewenst is, kan de vloer na minstens één dag (24 uur) met Osmo wasonderhoud- en reinigingsmiddel behandeld en gepolijst worden.

### **HOE VERZORG IK MIJN HOUTEN VLOER?**

Dat hangt af van de belasting. Voor het regelmatige afnemen van de vloer bevelen wij het gebruik van Osmo Wisch-Fix aan. Gebruik voor het onderhoud de optiset of de spray-mop (zie pagina 25). Als de vloer mat begint te worden kunt u de vloer opruimen met Osmo wasonderhoud- en reinigingsmiddel. Deze kan ook op vervuilde op zwaar belaste plaatsen worden gebruikt, zonder dat het behandelde oppervlak er anders uit ziet dan de rest. Bij sterkere gebruikssporen moet de vloer met Osmo hardwax-olie nabehandeld worden.

### **WAAROM ZIET DE KLEURSTELLING ER ANDERS UIT DAN OP DE VERPAKKING AANGEGEVEN?**

Transparante afwerkklagen kunnen op elk soort hout waarop ze worden aangebracht een ander resultaat geven. Deze kleur is niet altijd gelijk aan de kleur die op de verpakking wordt aangegeven. Wij bevelen aan om de Osmo kleuren op een klein oppervlak (dat mogelijk later niet zichtbaar is, bijv. onder een bank) aan te brengen om de kleur te testen. Daarmee kunt u zelf zien of het gewenste resultaat wordt bereikt.

### **IN WAT VOOR STAAT MOET DE HOUTEN VLOER ZIJN VOORDAT DE AFWERKLAAG WORDT AANGEBRACHT?**

De houten ondergrond moet schoon, droog (max. vochtigheidsgraad 20 procent) en vorstvrij zijn.

### **WAAR RUKT EEN HOUTEN VLOER DIE IS BEHANDELD MET OSMO NAAR?**

Uw houten vloer blijft ruiken naar hout met de natuurlijke olieën en wassen. Als oplosmiddel gebruiken wij een gedeneutraliseerd testbenzine, omdat dit niet schadelijk is voor de gezondheid. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de zogenaamde ecologische oplosmiddelen als sinaasappelolie. Met het drogen vervliegt de testbenzine voor 100 procent.

### **BEVATTEN OSMO-PRODUCTEN SCHADELIJKE STOFFEN?**

Osmo producten worden zorgvuldig gemaakt met plantaardige olieën en wassen. Alle gedroogde oppervlakken zijn onschadelijk voor mensen, dieren en planten (zelfs geschikt voor speelgoed naar de EN71.3-richtlijn en speeksel- en zweetvast naar de DIN 53160-richtlijn).

### **GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET GEBRUIK VAN HARDWAX-OLIEËN**

Als het vloeibare product is aangebracht met een doek is het verstandig deze na gebruik direct uit te wassen of in een luchtdicht gesloten metalen box te bewaren (ontbrandingsgevaar!).